

## Flexibilní lepidlo

### K pokládání do tenkého a středního lože

#### Použití

Flexibilní lepidlo FERMACELL je minerální, polymerově zušlechtná lepicí obkládací malta pro pokládání keramických kachlí a desek, štěrbinových desek a pásků, mozaik a betonových dlaždic do tenkého a středního lože.

#### Vlastnosti

Flexibilní lepidlo FERMACELL má následující vlastnosti:


- **Homologován pro těsnicí systém FC**
  - Zkoušen dle EN 12004 C 2TE
- **Pro použití v interiéru i exteriéru**
  - Vhodný pro stěny i podlahy, pokládání dlaždic na dlaždice, jemnou kameninu i pro podlahové vytápění
  - Vodotěsný, mrazuvzdorný, hydraulicky tuhnoucí, trvanlivý a odolný vůči stárnutí
  - Pružný a dobře snímatelný, vhodný pro pokládání do tenkého a středního lože
  - Přilnavost > 1,0 N/mm<sup>2</sup> (EN 1348), splňuje požadavky směrnice pro pružné malty Deutsche Bauchemie e.V.
- **Mnohostrannost**
  - Vhodný pro Powerpanel H<sub>2</sub>O a sádrovláknité desky FERMACELL
  - Vhodný pro běžné stavební a rovinné podklady

#### Příprava

Podklad musí být pevný, nosný a bez trhlin. Nečistoty, prach, mastnota, olej a zbytky barev se musí odstranit. Podklady vázané na cement a sádku musí být napřed ošetřeny základním nátěrem FERMACELL. Při požadavcích na **kategorie odolnosti vůči vlhkosti** podle technického listu ZDB by se měl použít **těsnicí systém FERMACELL**.

#### Zpracování

Flexibilní lepidlo namíchejte v čisté nádobě, doporučujeme míchačku s 600 otáčkami. Nanášejte jen tolik malty, aby



se dala zpracovat během cca. 30 minut. Dilatační spáry maltou nezakrývejte.

#### Charakteristiky materiálu

Tloušťka lože	do 10 mm
Voda k rozmíchání na 25 kg	cca. 7,0 l
Doba zrání	cca. 3 minuty
Doba zpracovatelnosti	cca. 2 hodiny
Teplota zpracování	+5°C až +25°C
Teplotní odolnost	-20°C až +80°C
Doba použitelnosti	cca. 30 minut
Pochozí	po cca. 24 hodinách
Spárovatelný	po cca. 24 hodinách



#### Obchodní data

Čís. zboží	79114
Čís. EAN	4007548005463
Čís. celního tarifu	38245090
Hmotnost/pytel	25 kg
Hmotství/paleta	42 pytlů
Hmotnost/paleta	cca. 1070 kg

#### Obecné pokyny

Malta reaguje s vlhkostí alkalicky, proto si chraňte kůži a oči. Při zasažení řádně proplachujte vodou. Při zasažení očí ihned vyhledejte lékaře.