

fermacell

FERMACELL Profi-Tipp:

Jemný finální tmelem FERMACELL

Jemný finální tmel FERMACELL je připraven k okamžitému použití přímo z kbelíku, bez časově náročných přípravných prací.

Jemný finální tmel FERMACELL je určen pro tmelení povrchu vnitřních stěn a stropů a pro jemné, dokončovací tmelení spár.

Vedle velmi jednoduchého a hospodárného upevňování desek FERMACELL spojovacími prostředky (sponky, šrouby, hřebíky) a stabilního napojení desek pomocí lepené spáry představuje jemný finální tmel FERMACELL rychlou a časově úspornou povrchovou úpravu.

Bílá disperzní hmota určená k přímému použití obsahuje vodu a velmi jemně mletý dolomitský mramor.

Jemný finální tmel FERMACELL se vyznačuje díky použití vysoce kvalitních přírodních produktů velmi dobrou vláčností.



2,5 + 10 litrů k okamžitému použití



Jednoduché zpracování

Oblast použití:

■ celoplošné stěrkování

Jemný finální tmel FERMACELL se používá u ploch, na které jsou kladeny vysoké povrchové požadavky.

■ Jemné tmelení lepené spáry FERMACELL

U lepené spáry se odstraní zbytky zatvrdlého spárovacího lepidla FERMACELL. V oblasti spáry a spojovacích prostředků se přetmelí jemným finálním tmelem FERMACELL. Podle hloubky zapuštění spojovacích prostředků se opakuje stěrkování.

■ Jemné tmelení tmelené spáry FERMACELL

Prvním pracovním úkonem je vytmelení 5-7 mm spáry spárovacím tmelem FERMACELL - podle návodu na zpracování.



Jemný finální tmel FERMACELL není vhodný jako spárovací tmel.

Zpracování:

Jemný finální tmel FERMACELL se nemá zpracovávat při teplotách nižších než 5° C. Tmelená plocha musí být zbavená prachu, suchá (po dobu několika dnů musí být střední vlhkost vzduchu ≤ 70 %) a zbavená případných oddělitelných materiálů. Jelikož jsou desky FERMACELL již z výroby opatřeny základem, není nutno na desky aplikovat žádný dodatečný základ. Pokud se v místnosti počítá s prováděním různých prací za vlhka (dlažby, omítky), může se tmelení provádět až po jejich vyschnutí. Totéž platí i pro asfaltování.

Pro efektivní nanášení finálního jemného tmele FERMACELL se používají široké stěrky.

Vyrábí se v šířkách 250 mm a 450 mm. Břit zapuštěný v rukojeti je z pérové oceli, která zajišťuje i po dlouhý čas používání rovnoměrné položení na stěrkovanou plochu.



■ Stěrkování plochy

Pro účinné nanášení jemného finálního tmelu FERMACELL jsou určeny stěrky FERMACELL dodávané v šíři 250 a 450 mm. Jemný finální tmel FERMACELL se stěrkuje do velmi tenkých vrstev o tloušťce < 0,5 mm.



Stěrkou o šířce 450 mm se ještě jednou setře nanesený materiál. Touto pracovní technikou se docílí kvalitnějšího konečného povrchu bez znatelných míst (přiložení stěrky).

Pokud se vrací přebytečný materiál zpět do kbelíku, musí se v krátké době opět zpracovat.

Je-li zapotřebí tloušťka vrstvy přes 0,5 mm, nanáší se ve více postupných krocích. Předcházející vrstva tmelu však musí být před novým nanesením dokonale proschlá.

Široká stěrka FERMACELL se po použití čistí vodou a kartáčem. Břit z pérové oceli se musí nechat dobře oschnout, aby se zamezilo vzniku koroze.

Malé nerovnosti se mohou podle potřeby lehce odstranit brusným papírem nebo brusnou mřížku nebo brusný papír se zrnitostí P 100 až P 120. Před dalším ošetřením povrchu se musí vybroušené plochy zbavit prachu.

■ Stěrkování spáry

Pro jemné finální stěrkování v oblasti spár a spojovacích prostředků (šrouby, sponky) se používá stěrka s šířkou 250 mm. Jemný finální tmel se hrubě nanese na plochu a následovně se vystěrkuje. Před nanesením další vrstvy tmelu musí být předchozí vrstva suchá.



Spotřeba materiálu u celoplošného stěrkování

Spotřeba materiálu na m² plochy stěny nebo stropu

- | | |
|-------------------------|-------|
| ■ tmelená spára | 100 g |
| ■ lepená spára | 100 g |
| ■ celoplošné stěrkování | 200 g |

Všeobecné technické údaje

sušící doba:	po třech hodinách se nechá povrch brousit (závisí na klimatických podmínkách)
zápalnost:	žádná
skladování:	skladovat v chladu, nevystavovat mrazu načaté nádoby dobře uzavřít
skladovatelnost:	1 rok

Údaje k objednávce

Číslo výrobku	Označení výrobku
79019	FERMACELL jemný finální tmel 2,5 litr (3 kg)
79002	FERMACELL jemný finální tmel 10 litr (12 kg)
79030	FERMACELL stěrka k nanášení šířka = 250 mm
79031	FERMACELL stěrka k nanášení šířka = 450 mm