


Rychlotuhnoucí podsyp FERMACELL



K výškovému vyrovnání podlah

Oblasti použití

Oblasti použití rychlotuhnoucího podsypu FERMACELL začínají tam, kde většina vyrovnávacích podsypů končí. Díky své vysoké pevnosti a odolnosti vůči vodě je použitelný na dřevěných trámových střepech, klenutých střepech a trapézových střepech, ve veřejných budovách, školách apod. Rychlá pochůznost a způsobilost pro pokládku dalších vrstev podstatně zjednodušují další práce. Výborně se hodí pro použití pod podlahové prvky FERMACELL a Powerpanel TE.

Vlastnosti

- Pro sypané výšky od 40 mm do 2.000 mm (v tloušťkách vrstvy 500mm)
- Pochozí po 6 hodinách, způsobilý k pokládce po 24 hodinách
- Zatížitelný příslušnou podlahovou vrstvou do 5,0 kN/m² užitného zatížení / 4,0 kN bodového zatížení
- Třída stavebního materiálu (DIN 4102): nehořlavý A2
- Vysoká odolnost ve vázaném stavu
 - Odolný vůči vodě, mrazu, plísním, materiál nesedá
- Snadná zpracovatelnost
 - Jako u vyrovnávacího podsypu FERMACELL
- Nízká hmotnost

Zpracování

- 1) Na 1 pytel přidáme 10 l vody a řádně promícháme, až se vytvoří homogenní směs. Vhodné míchací přístroje: ruční míchačka, mazaninové čerpadlo, samospádová a kontinuální míchačka.
 - 2) Na stěnové straně vytvoříme asi 20 cm široký násyp v předpokládané výšce a vyrovnáme stahovací latí.
 - 3) Druhý násyp vytvoříme ve vzdálenosti délky stahovací latě a vyrovnáme.
 - 4) Vyrovnávací podsyp rozprostřeme mezi oba násypy a stahovací latí vyrovnáme na přesnou výšku. Nerovnosti se vyrovnají pomocí hladítka.
- Nástroje a míchací nářadí rychle vyčistěte vodou.

5) 24 hodin po nanesení podsypu je možné začít s pokládkou podlahových prvků. Řiďte se prosím aktuálním návodem ke zpracování Rychlotuhnoucí podsyp FERMACELL.

Charakteristiky materiálu

Pevnost v tlaku (DIN 53 421)	0,4 až 0,5 N/mm ²
Objem. hm. v suchém stavu	cca. 350 kg/m ³
Tř. stav. mater. (DIN 4102)	nehořlavý A2
Difúze par (DIN 52 615)	$\mu = 7$
Součinitel tepelné vodivosti	0,12 W/mK
Doba zpracovatelnosti	cca. 45 minut při 20°C
Teplota zpracování	> 5°C tepl. vzduchu objektu
Spotřeba /m ²	10 litrů na 1 cm výšky
Skladování	v suchu, chránit před mrazem
Skladovatelnost	6 měsíců od výroby



Obchodní data

Čís. zboží	78010
Čís. EAN	4007548005395
Čís. celního tarifu	38245090
Hmotnost/pytel	21 kg/80 l
Množství /paleta	15 pytlů /paleta
Hmotnost /paleta	340 kg

Obecné pokyny

Malta reaguje s vlhkostí alkalicky, proto si chraňte kůži a oči. Při zasažení řádně proplachujte vodou. Při zasažení očí ihned vyhledejte lékaře.

Stav 2/2006. Technické změny vyhrazeny. Vyžádejte si nejnovější vydání brožury.

Technické informace FERMACELL

Pondělí až pátek od 9.00 do 16.00

Konzultace projektu: telefon: +420 606 657 523

Konzultace montáž: Čechy + 420 602 453 927, Morava + 420 721 448 666, Slovensko + 420 721 448 666

Informační materiály FERMACELL: telefon: +420 296 384 330, fax: +420 296 384 333. e-mail: fermacell-cz@xella.com