

Tekutá folie

K utěsnění stěn a podlah

Oblasti použití

Kvalitní celoplošné utěsnění proti vlhkosti v interiérech a exteriérech pod dlaždicemi, deskami, keramickými obklady, mramorem a přírodním kamenem proti tlakové vodě. Vhodná pro nejrůznější podklady jako např. sádrovláknité desky FERMACELL, FERMACELL Powerpanel H₂O, sádrové desky, cementové desky, omítku, pórobeton, zdivo, kámen, potěr. Tekutá fólie je součástí rozsáhlého těsnicího systému FERMACELL.

Vlastnosti

Tekutá stěrka FERMACELL má následující vlastnosti:

- **Vodovzdorná**
- **Neobsahuje rozpouštědla a změkčovadla**
- **Velmi krátká doba schnutí (2 až 3 hodiny)**
- **Velmi dobrá přilnavost a vysoká krytí trhlín**
- **Bezpečné spojení s flexibilním lepidlem FERMACELL**
- **Snáší se s běžnými lepidly na dlaždice a nátěry bez obsahu rozpouštědel**
- **Snáší se se silikonovými těsnicími hmotami**
- **Splňuje kategorii odolnosti A1 (0, A01 a A02) podle technického listu ZDB (01-2005)**

Zpracování

Podklady musí být rovné, čisté, nosné, suché, zbavené mastnoty, oleje, prachu, nečistot a volných částic apod. Povrch nesmí obsahovat ostré výstupky nebo dlouhé trhliny. Nerovnosti se musí vyrovnat buď před zpracováním nebo dodatečně vhodným lepidlem na dlaždice. Savé a silně savé minerální podklady,



sádrokartonové desky a jiné podklady obsahující sádku ošetřete základním nátěrem FERMACELL a nechte alespoň 2 hodiny schnout. Při zpracování těsnicího systému FERMACELL by měla být teplota mezi +5°C a +25°C.

Charakteristiky materiálu

Spec. hmotnost	cca. 1,55 g/cm ³
Obsah pevných látek	cca. 73 %
Viskozita (Physica LC10)	cca. 20.000 m Pas
Propustnost pro vodu	do 1,5 bar podle DIN 1048
Barva	oranžová, krycí
Stabilita při skladování	12 měsíců (při skladování v chladu a chráněném před mrazem)



Obchodní data

Hmotnost	5 kg	20 kg
Čís. zboží	79071	79072
Čís. EAN	4007548005081	4007548005098
Čís. celního tarifu	35069100	35069100
Množství /paleta	60 ks	24 ks
Hmotnost /paleta	320 kg	500 kg

Stav 2/2006. Technické změny vyhrazeny. Vyžádejte si nejnovější vydání brožury.

Technické informace FERMACELL

Pondělí až pátek od 9.00 do 16.00

Konzultace projektu: telefon: +420 606 657 523

Konzultace montáž: Čechy + 420 602 453 927, Morava + 420 721 448 666, Slovensko + 420 721 448 666

Informační materiály FERMACELL: telefon: +420 296 384 330, fax: +420 296 384 333. e-mail: fermacell-cz@xella.com



Tekutá folie



Speciální pokyny

- Zkoušená ve spojení s hydroizolační stěrkou FERMACELL podle abP A1 a podle technického listu ZDB (01-2005) a „Zkoušení těsnicích materiálů a těsnicích systémů“ úřední zkušebnou kamenných materiálů a zemin, D-36678 Clausthal-Zellerfeld

Normy a zkoušky

- Zkoušená podle technického listu ZDB (01-2005) „Zkoušení těsnicích materiálů a těsnicích systémů“, kapitola 2.7 – Propustnost pro vodu Säurefliesner-Vereinigung e.V., Großburgwedel
- Zkoušená podle A1 a podle požadavků technického listu ZDB „Pokyny pro provádění těsnění ve spojení s obložním a obklady z dlaždic a desek v interiéru a exteriéru“ leden 2005 Odborného svazu německých obkládačů
- Zkoušená podle zkušební technologie IFEP DIN 1048 Vodoodolnost těsnicího systému

Stav 2/2006. Technické změny vyhrazeny. Vyžádejte si nejnovější vydání brožury.

Technické informace FERMACELL

Pondělí až pátek od 9.00 do 16.00

Konzultace projektu: telefon: +420 606 657 523

Konzultace montáž: Čechy + 420 602 453 927, Morava + 420 721 448 666, Slovensko + 420 721 448 666

Informační materiály FERMACELL: telefon: +420 296 384 330, fax: +420 296 384 333. e-mail: fermacell-cz@xella.com