

Válečkovaná omítka FERMACELL a pěnový váleček

Válečkovaná omítka na stěny a stropy pro okamžité použití

Použití

Válečkovaná omítka FERMACELL je určena pro finální povrchovou úpravu podkladů na bázi sádry, např. sádrovláknitých desek FERMACELL nebo cementových podkladů, např. desek Fermacell Powerpanel H₂O.

Vlastnosti

- **Jednoduché zpracování**, nanáší se válečkem stejně jako malířská barva
- **Zářivě bílá** se slabou strukturou (0,5 mm)
- **Velmi dobře kryje**, na připravený podklad postačí jeden nátěr
- **Dekoratивноě strukturovaná**, jemné zrno (0,5 mm)
- **Tónovatelná** běžnými tonovacími barvami (max. 5 %)
- **Vhodná na různé typy podkladů**: sádrovláknité desky, cementovláknité desky, omítky, beton, atd.
- **Na stěny a stropy** v interiérech, i v prostorech zatížených zvýšenou vlhkostí a pro exteriéry bez přímého vlivu povětrnosti
- **Vydatná**, 10 kg vystačí na cca 15–20 m²
- **Neobsahuje rozpouštědla**, difúzně otevřená, odolná vůči oděru

Příprava podkladu

Podklad musí být čistý, suchý a pevný, ve stupni kvality povrchu Q2. Nečistoty, které snižují přilnavost, musí být odstraněny. Sádrový podklad nebo podklad na bázi cementu musí být předem ošetřen válečkovanou omítkou FERMACELL, naředěnou vodou v poměru 1:1. Podklady s otevřenými póry (např. pórobeton) musí být vystěrkovány do hladka. V případě použití FERMACELL válečkované omítky na deskách FERMACELL

Powerpanel H₂O ve venkovním prostředí bez přímého kontaktu s povětrnostními vlivy je nutné použití vhodné výtuzné tkaniny. Tu lze aplikovat např. do FERMACELL Powerpanel plošné stěrky. U podhledů bez vyšších požadavků na výsledný vzhled není nutno vyztužující tkaninu použít. Vznik vlasových trhlin ale nelze vyloučit.

Zpracování

Obsah kbelíku důkladně promíchejte, promíchání opakujte i v průběhu práce. Po prvním nátěru povrchu zředěnou válečkovanou omítkou FERMACELL postačí jeden nátěr. Neředěnou válečkovanou omítkou FERMACELL nanášejte na plochu pěnovým válečkem FERMACELL do kříže. Pro dosažení rovnoměrné struktury nátěru na vnitřních rozích doporučujeme tento postup: nátěr se provede na jedné ze stěn, tvořící vnitřní roh a nechá se zaschnout. Poté se hotový nátěr v rohu překryje v dostatečné šířce, např. malířskou páskou a provede se nátěr druhé stěny rohu. Během schnutí chraňte povrch před průvanem. Pracovní nářadí omyjte vodou.

Charakteristika materiálu

Spotřeba	cca 0,5 l/m ² nátěru
Teplota při zpracování.	+ 5 až + 25 °C
Doba schnutí	cca 6 až 12 hodin
Balení	plastový kbelík á 10 kg
Skladování	12 měsíců, v chladu, chránit před mrazem
Barva	bílá, matová



Obchodní údaje

	Omítka	Váleček
Č. výr.	79168	79170
EAN	4007548014434	4007548014540
Č.celního tarifu	32149000	96034090000
Množství/paleta	40 kbelíků	640 kusů
Množství/karton	-	40 kusů
Hmotnost/paleta	cca 425 kg	cca 140 kg

Stav 11/2009. Technické změny vyhrazeny. Vyžádejte si nejnovější vydání brožury.

Technické informace FERMACELL

Pondělí až pátek od 9.00 do 16.00

Konzultace projektu: telefon: +420 606 657 523

Konzultace montáž: Čechy + 420 602 453 927, Morava + 420 721 448 666, Slovensko + 420 721 448 666

Informační materiály FERMACELL: telefon: +420 296 384 330, fax: +420 296 384 333. e-mail: fermacell-cz@xella.com