

Podlahové lepidlo FERMACELL

Pro podlahové prvky FERMACELL

Oblasti použití

Lepidlo na podlahové prvky FERMACELL je jednosložkové lepidlo na polyuretanové bázi. Je vhodné pro lepení sádrovláknitých desek popř. podlahových prvků Powerpanel TE značky FERMACELL v následujících oblastech:

- pro lepení polodrážek všech sádrovláknitých prvků popř. podlahových prvků Powerpanel TE
- pro lepení dodatečné 3. vrstvy sádrovláknitých desek FERMACELL
- pro pokládku podlahových prvků z desek FERMACELL na místě

Lepidlo na podlahové prvky FERMACELL není vhodné pro slepování desek Powerpanel SE.

Vlastnosti

- **Kontrolováno ústavem Eco-Institut Köln**
 - žádné nebezpečné emise
- **Jednoduchá zpracovatelnost**
 - speciální dvojitá tryska zajišťuje nanášení správného množství lepidla a správné umístění lepidla na spoj.
- **Vysoká pevnost**



Nanášení lepidla na polodrážku podlahového prvku FERMACELL



Lepení prvků s kompletně zaplněnými spárami



Upevňování pomocí šroubů...



... nebo pomocí rozpěrných sponek (10 minut po nanesení lepidla).

Zpracování

Podlahové prvky se lepí ve polodrážce pomocí podlahového lepidla FERMACELL (spotřeba cca. 40-50 g/m², jedna láhev vystačí na cca 20-25 m² plochy). Na polodrážky se nanáší dvě housenky lepidla. Pomocí speciální dvojité trysky lze lepidlo nanášet při jedné pracovní operaci. Do 10 minut se přiloží další podlahový prvek a sešroubuje se, popř. se spojí pomocí speciálních rozpěrných sponek. Podlahové lepidlo FERMACELL je vytvrzené po cca 24 hodinách (při 20°C a 65% rel. vlhkosti vzduchu). Vytvrzené lepidlo se odstraní pomocí škrabky na lepidlo FERMACELL, špachtle nebo dláta. K plnému zatížení může dojít až po úplném vytvrdnutí podlahového lepidla FERMACELL.

Další pokyny: Podlahové prvky FERMACELL - nebo na www.fermacell.cz.

Parametry materiálu

Spotřeba	cca 40 g/m ²
Vydatnost lahve	cca 20-25 m ²
Okolní teplota a teplota materiálu	+ 5 °C
Teplota zpracování lepidla	+10 °C
Doba vytvrzení	cca 24 hodin (při 20° C a 65% vlhkosti vzduchu)
Skladování	12 měsíců, chladné místo bez mrazu*
Zápach	Slabý charakteristický
Konsistence	hustá
Barva	Běžová-hnědá

* krátkodobé vystavení mrazu při přepravě a skladování nemá na podlahové lepidlo FERMACELL žádný negativní vliv

Stav 4/20011. Technické změny vyhrazeny. Vyžádejte si nejnovější vydání brožury.

Technické informace FERMACELL

Pondělí až pátek od 9.00 do 16.00

Konzultace projektu: telefon: +420 606 657 523

Konzultace montáž: Čechy + 420 602 453 927, Morava + 420 721 448 666, Slovensko + 420 721 448 666

Informační materiály FERMACELL: telefon: +420 296 384 330, fax: +420 296 384 333. e-mail: fermacell-cz@xella.com

Podlahové lepidlo FERMACELL

Obchodní data

Číslo výrobku	79022
EAN	4007548001670
Číslo celního sazebníku	29291090
Množství na paletě	24 kartonů po 18 lahvích
Množství v lahvi	1 kg

Bezpečnostní pokyny

Při zpracovávání by měly být používány vhodné ochranné rukavice. Je nutno dbát na to, aby se kůže, oči, pracovní nářadí a oděv nedostaly do styku s nevytvrzeným podlahovým lepidlem FERMACELL. Kůži, znečištěnou lepidlem je nutno okamžitě umýt mýdlem a vodou. Znečištěné pracovní nářadí je nutno okamžitě vyčistit pomocí univerzálního ředidla. Vytvrzené lepidlo lze odstranit pouze mechanicky.

Škodlivé pro zdraví: Nesmí se dostat do rukou dětem!
Další informace o zacházení jsou uvedeny na etiketě nebo v bezpečnostním listu podle 1907/2006/ES, článek 31.
Nouzové telefonní číslo: 0551-19240

Stav 4/20011. Technické změny vyhrazeny. Vyžádejte si nejnovější vydání brožury.

Technické informace FERMACELL

Pondělí až pátek od 9.00 do 16.00

Konzultace projektu: telefon: +420 606 657 523

Konzultace montáže: Čechy + 420 602 453 927, Morava + 420 721 448 666, Slovensko + 420 721 448 666

Informační materiály FERMACELL: telefon: +420 296 384 330, fax: +420 296 384 333. e-mail: fermacell-cz@xella.com