

Spárovací tmel FERMACELL

Pro sádrovláknité desky FERMACELL

Použití

Pro spárování sádrovláknitých desek FERMACELL s armovací páskou nebo bez pásky. Díky speciálně vyvinuté receptuře bylo dosaženo u spár extrémně vysoké pevnosti v tahu. Spárovací hmota splňuje požadavky dle EN 13963 a je vhodná pro vyplňování spár sádrovláknitých desek dle EN 520.

Vlastnosti

- Vysoká pevnost
 - díky speciální receptuře FERMACELL
 - rychlé vytvoření pevného spoje
- Vysoká plnivost
 - žádné dodatečné propadávání
 - minimální úbytek následkem schnutí
- Minimální emise
 - kontrolováno ústavem eco-Institut Köln
- Snadná zpracovatelnost
 - lehká práce při spárování
- Univerzální použití
 - splňuje požadavky EN 13963



tuhnoutí! Nepřidávejte dodatečně žádnou vodu, spárovací tmel FERMACELL tím ztratí pevnost! Pokud začne spárovací tmel tvrdnout, dále ji nezpracovávejte! Zpracovávejte spárovací tmel FERMACELL při min. teplotě vzduchu a okolí +5°C. Při broušení používejte ochranné brýle a respirátor. Obrousěnou plochu před tapetováním nebo natíráním zbavte prachu a popř. opatřete základním nátěrem.

Parametry materiálu

Sypná hmotnost	1,0 - 1,1 kg/l
Poměr při míchání	1 kg na 0,6 litru vody
Doba zpracování	cca 35 min. při 20°C
Chování při požáru	A1 dle EN 13963
Čištění	vodou
Hodnota pH	neutrální
Spotřeba	cca 0,2 kg/m ² u 10 mm malé desky a desky s hranou TB hranou cca 0,1 kg/m ² u desek na výšku místnosti.
Skladování	12 měsíců v suchu & v originálním obalu

Varianty spár



5mm spára



TB hrana

Obchodní data

Hmotnost / pytel	5 kg	20 kg
Číslo výrobku	79001	79003
EAN	4007548001533	4007548005449
Číslo celního sazebníku	32141090	32141090
Množství / paleta	144 kusů	48 kusů
Hmotnost / paleta	cca 740 kg	cca 980 kg

Zpracování

Podklad musí být suchý, bez prachu, čistý a nosný. Nádoby, nářadí a voda musí být čisté. Nasypte cca 1 kg spárovacího tmele FERMACELL do 0,6 l vody. Nechte zhruba 2-5 minut namáčet, následně promíchejte tak, aby se nevytvářely hrudky. Upravte správnou konzistenci spárovacího tmele FERMACELL případným dosypáním. Spárovací tmel zůstává cca 35 minut ve zpracovatelném stavu. Spáry vyplňte spárovacím tmelem v plné šířce a hloubce. V případě sádrovláknitých desek s TB hranou použijte armovací pásku FERMACELL TB. Jako nářadí doporučujeme použití široké stěrky FERMACELL. Vyplňte otvory spojovacích prvků a případná poškození. Po vytvrdnutí prvního tmelení naneste jemný finální tmel FERMACELL.

Pozor: Použití elektrického míchadla může ovlivnit dobu tuhnutí! Také ztuhlé zbytky sádry mohou zkrátit dobu

Stav 4/20011. Technické změny vyhrazeny. Vyžádejte si nejnovější vydání brožury.

Technické informace FERMACELL

Pondělí až pátek od 9.00 do 16.00

Konzultace projektu: telefon: +420 606 657 523

Konzultace montáž: Čechy + 420 602 453 927, Morava + 420 721 448 666, Slovensko + 420 721 448 666

Informační materiály FERMACELL: telefon: +420 296 384 330, fax: +420 296 384 333. e-mail: fermacell-cz@xella.com